

SMART COVER REPAIR

MORTERO DE REPARACIÓN

SMARTCOVER REPAIR è una malta decorativa di riparazione per superfici a letto sottile, sia all'interno che all'esterno. Particolarmente indicato per il ripristino di calcestruzzo stampato, pietra naturale, pavimenti in cemento, ecc.

PROPRIETÀ

- Eccellenti proprietà meccaniche e di abrasione.
- Non si screpola, è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed è facile da applicare.
- Grazie al suo carattere minerale e al fatto che non forma una pellicola, è un prodotto altamente traspirante e ignifugo. Ha una finitura opaca e una texture antiscivolo.
- Grazie alla sua formulazione, ha un'ottima adesione su supporti minerali e porosi, svolgendo un'azione consolidante su supporti deteriorati e conferendo una protezione idrorepellente al supporto.
- Come malta da restauro estetico per il restauro, il patrimonio e la tematizzazione. Pigmentabile con la gamma di paste coloranti.
- Si applica in strati sottili tra 1 e 2 mm.
- Può essere utilizzato per ottenere finiture con texture diverse.

PRESTAZIONI

SMARTCOVER REPAIR: le prestazioni dipendono dalla rugosità e dalla porosità del substrato e dal metodo di applicazione:

- Tra 1,5 - 1,8 kg/m²/mm

APPLICAZIONI / CAMPI DI APPLICAZIONE

SMARTCOVER REPAIR è particolarmente indicato per il risanamento e il consolidamento di supporti minerali, cementizi, in calcestruzzo stampato, in mattoni, in pietra naturale, ecc. Su pareti, pavimenti, facciate e superfici minerali in genere. È perfetto per creare finiture antiscivolo e strutturate.

È consigliato per applicazioni decorative e per il restauro di supporti minerali usurati.

SMARTCOVER REPAIR ha un effetto idrorepellente che aiuta a proteggere le superfici dall'azione dell'acqua. Ideale per camminamenti, sentieri, marciapiedi, patii, terrazze, ponti di piscine, scale, pareti e pavimenti interni ed esterni, ecc.

DATI TECNICI

Aspetto	Finitura solida
Finitura	Antiscivolo. Opaco
Rapporto di miscelazione	10 kg di SMARTCOVER REPAIR + 3 L di acqua
Temperatura di applicazione	>5°C
Riverniciatura (23°C)	4 - 6h
Sigillatura (23°C)	24h
Polimerizzazione	7 - 14 giorni

CARATTERISTICHE

- Malta a base di aggregati selezionati, cemento Portland, pigmento e additivi ad alte prestazioni.
- Miscibile con acqua.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Prima di trattare la superficie con SMARTCOVER REPAIR, il supporto deve essere adeguatamente preparato. Deve essere pulito e privo di polvere, grasso e sporco.

Per rimuovere lo sporco, si consiglia di pulire con il nostro SMARTCLEANER. Se la superficie è stata precedentemente verniciata o dipinta, deve essere carteggiata per ottenere una superficie consolidata.

Se è necessario riparare o sigillare le fughe, procedere prima dell'applicazione di SMARTCOVER REPAIR.

PRECAUZIONI SPECIALI

Prodotto in polvere. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non usare mai solventi o diluenti. Non ingerire. In caso di ingestione, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomandano le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Uso della maschera antipolvere FFP2 o FFP3.
- Occhiali protettivi per evitare schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le norme di legge vigenti. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dagli agenti atmosferici a temperature comprese tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. La durata di conservazione è di 1 anno dalla data di produzione, se conservato correttamente.



Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni scritte sul suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utente prendere le misure appropriate per conformarsi ai requisiti legislativi.

Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione dei professionisti.

APPLICAZIONE

Preparare la superficie proteggendo l'intero perimetro e le aree che non devono essere rivestite con SMARTCOVER REPAIR, soprattutto se metalliche, laccate, in vetro o in legno.

SMARTCOVER REPAIR colorato deve essere miscelato con acqua. Si consiglia il seguente rapporto di miscelazione: 10 kg di SMARTCOVER REPAIR + 3 L di acqua (a seconda della consistenza desiderata).

A tal fine, aggiungere prima l'acqua in un recipiente adatto e, con agitazione meccanica a bassa velocità, aggiungere la malta poco alla volta fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 3 - 5 minuti e mescolare nuovamente.

In caso di superfici porose (cemento, malta, calcare, ecc.), bagnare preventivamente la superficie, senza lasciare pozzanghere o acqua in eccesso.

Su alcuni supporti possono comparire macchie biancastre (a seconda dell'assorbimento di ciascun materiale o della presenza di umidità durante l'indurimento).

In genere si consigliano due mani di prodotto. Lasciare asciugare tra una mano e l'altra. Si consiglia di lasciare 4-6 ore tra una mano e l'altra. Sigillare con SMARTVARNISH REPAIR applicando due mani di prodotto. Non lasciare prodotto in eccesso. L'applicazione deve essere effettuata a temperature ambiente e del supporto comprese tra 5°C e 30°C, senza vento eccessivo. Per garantire un buon assorbimento, il supporto deve essere pulito.

PRESENTAZIONE

È disponibile in confezioni da 10 kg.

PULIZIA DEGLI UTENSILI

Gli strumenti vengono lavati con acqua; subito dopo l'uso, asciugare il prodotto.



Ultima edizione: Gennaio 2023